



注意事項

- 1、使用前請攪拌均勻。
- 2、取料後，請立即密封上蓋，並近期内使用完畢此產品，以免變質。
- 3、若噴塗時間過長(如中途休息)使用前請再攪拌均勻。
- 4、每道噴塗，以一個十字交叉為原則，以防噴塗不均勻。



讓裝潢粉刷更持久完美

德一塗料股份有限公司／珈佑實業股份有限公司
客服專線：0800-556168 FAX：04-25291087
www.te-1.com.tw 臺中市神岡區豐洲路1005號



德一功能性塗料

WATERBORNE
WOOD LACQUER

獨特綁油封底、施工快速
專業用心看得見





水性透明綁油底漆

水性綁油底漆為進口高級水性壓克力樹脂，適用於一般家庭、佛堂、宮廟陳年油煙，由別於一般傳統油性有機溶液綁油塗料，除了無有害有機溶劑物質外，更好施工無須額外添加有機溶劑，以及更好的綁油效果。

適用範圍：佛堂宮廟天花板、水泥牆面、美耐板、夾板。

產品特性：1、環保、無燃性、無刺激性
2、快乾、密著性佳
3、綁油效果佳

施工條件：請先將被塗物表面之灰塵、油跡汙染清潔乾淨。

稀 釋 劑：使用水稀釋：建議約5~10% (依施工現況而定)

操作流程：

底材	實木、木皮、夾板
第一道	白身以#150~#220砂紙磨砂，在使用水性透明綁油底漆，待乾時間約：30-60分
第二道	直接再上一次水性透明綁油底漆，待乾時間約8小時
底漆	以#320~#400砂紙磨砂，在使用德一水性透明底漆(易磨型)，上1-2道已板材狀況為主。
面漆	以#400~#600砂紙磨砂，在使用德一水性透明面一道。



水性綁油白底漆

水性綁油底漆為進口高級水性壓克力樹脂及奈米級太白粉等原料組合而成，適用於一般家庭、佛堂、宮廟陳年油煙，由別於一般傳統油性有機溶液綁油塗料，除了無有害有機溶劑物質外，更好施工無須額外添加有機溶劑，以及更好的綁油效果。

適用範圍：佛堂宮廟天花板、水泥牆面、美耐板、夾板。

產品特性：1、環保、無燃性、無刺激性
2、快乾、密著性佳
3、綁油效果佳

施工條件：請先將被塗物表面之灰塵、油跡汙染清潔乾淨。

稀 釋 劑：使用水稀釋：建議約5~10% (依施工現況而定)

操作流程：

底材	水泥牆、天花板	實木、木皮、夾板
第一道	整平後，在使用水性綁油白底漆，待乾時間約：30-60分	白身以#150~#220砂紙磨砂，在使用水性綁油白底漆，待乾時間約：30-60分
第二道	水性綁油白底漆，第一道半乾時即可直接上第二道，待乾時間約：8小時	水性綁油白底漆，第一道半乾時即可直接上第二道，待乾時間約：8小時
底漆	X	塗裝1~2道德一水性白底漆。
面漆	塗裝2道水性水泥漆或乳膠漆。	塗裝1道德一水性面漆。

水性白封邊底漆(噴塗型)

水性白封邊底漆(噴塗型)為高級水性壓克力樹脂及填充劑組合而成之環保水性封底塗料，不含甲醛、鉛、汞等有毒重金屬，接近國家綠建材標準。快速封固填平被塗物附著力強，有效增加面漆細緻美感，防止被塗物內部物質侵蝕面漆，增強面漆高密著力和耐用性。

適用範圍：RC 水泥內牆、天花板、輕隔間矽酸鈣板、夾板、木材、MDF密底板等。

產品特性：1、環保、無燃性、無刺激性、防黴、抗菌

2、快乾、高密著性、高肉身、不粉化、填縫性能極佳。

3、有效降低施工成本並提高工作效率

施工條件：請先將被塗物表面之灰塵、油跡汙染清潔乾淨。

稀 釋 劑：使用水稀釋：建議約20~30% (依施工現況而定)

操作流程：

底材	RC水泥內牆、天花板、輕隔間(矽酸鈣板)	室內裝潢夾板
第一道	在接縫處披覆AB膠二道、待乾燥完全。	
第二道	整平後，噴塗一道水性白封邊底漆（加水稀釋30%）待乾。	以#150-220砂紙磨砂整平，再噴塗一道水性白封邊底漆（加水稀釋30%）待乾。
第三道		再噴塗一道水性白封邊底漆（加水稀釋20%）待乾。
第四道	直接噴塗水泥漆或乳膠漆即可。	先噴塗水性白底漆，砂磨平整直接噴塗水性面漆即可。